

QB-5925

HIGH TACK

ADHESIVO PARA MADERAS BLANDAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QB-5925 es un adhesivo para madera, hecho a base de resinas de PVA y copolímeros sintéticos de altos sólidos, alta calidad y excelente resistencia.

APLICACIONES

Adhesivo formulado para usarse en la fabricación de muebles y ensambles para interior de madera: **triplay, pino, alder, MDF que demanden alta resistencia, superficie lijable y de secado rápido.**

MANEJO

- Las superficies a pegar deben estar limpias, libres de aceite, grasa, pintura, polvo o cualquier otro contaminante que pueda interferir en la adherencia.

- Tiempo de secado 60 minutos para liberar prensa, en condiciones de humedad y temperatura ambiente constantes de 25 °C.

- Aplique una cantidad suficiente en una de las piezas a unir. **Junte, preñe y limpie el excedente** con un trapo húmedo.

- Mantenga el prensado durante **30 - 60 minutos**, hasta que la línea de unión se encuentre seca.

- Deje reposar de **2 - 4 horas** antes de someterla a un manejo normal.

- El adhesivo está listo para usarse.

- Es importante que el adhesivo este a una temperatura mínima de 10 °C (50 °F) o una máxima de 38 °C (100 °F) para poder ser aplicado. Cubra la superficie a pegar con suficiente adhesivo y aplique una presión de 75 a 125 psi.

- Limpieza del equipo: Agua caliente.

ALMACENAMIENTO

- **Tiempo de almacenamiento**
365 días en contenedor cerrado.

- **Temperatura de almacenamiento**
Arriba de los 10 °C (50 °F). **No se exponga a temperaturas de congelamiento.**

- **Mantenga el depósito cerrado para evitar contaminación o secado del producto.**

- Vigile la rotación de sus existencias bajo el sistema de **"primeras entradas - primeras salidas"**.

NOTA IMPORTANTE:

Nuestras recomendaciones en el uso de este producto, están basadas en pruebas de laboratorio que dan punto óptimo de seguridad, así como en el gran cuidado puesto al seleccionar las materias primas y el proceso de elaboración, sin embargo, debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no existe garantía explícita o implícita para tal uso o efectos imprevistos por dicho uso, así como para los resultados obtenidos, manejo y posesión, por lo que el fabricante categóricamente declina en responsabilidad alguna.

PPI-PO-IYD-002-F4



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad

6,500 +/- 300 cps
Viscometer Brookfield DVE, Mod.
LVT speed 12 RPM, Spindle #63 a
25 °C

Peso por galón

4.2 +/- 0.1 kg/gal

% de sólidos

45 +/- 1%

pH

3 a 5

Color

Amarillo
Azul
Blanco
Café
Café oscuro
Café rojizo

BENEFICIOS



FUERTE
ADHESIÓN



SECADO
RÁPIDO



LIJABLE

PRESENTACIÓN INDUSTRIAL



1135 Kg



220 Kg



20 kg

PRESENTACIÓN COMERCIAL



4.25 kg
(4 UNIDADES)



1.1 kg
(12 UNIDADES)



0.550 kg
(12 UNIDADES)



0.280 kg
(12 UNIDADES)



iHagamos
CRECER tus proyectos!