

QB-7520

CONTACTACK ADHESIVO DE CONTACTO USO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QB-7520 es un adhesivo de contacto a base de resinas de policloropreno de alta calidad, rociable, de alto cubrimiento y excelentes resultados.

APLICACIONES

Adhesivo formulado para proveer excelente adhesión de chapa de madera, lamina de formica, metal y paneles reforzados de fibra de vidrio. También puede ser utilizado para unión de laminados decorativos y paneles tipo **sándwich, alfombra, esponja, telas, piel, cartón y materiales de tapicería.**

Esta específicamente formulado para utilizarse en materiales que van a ser expuestos, después de pegados, a operaciones de alta temperatura (<121 °C - 250 °F) y muestra excelente resistencia a la laminación en las orillas. El contenido de sólidos del adhesivo permite ahorros sustanciales en los costos de uso del adhesivo comparado con otros adhesivos de contacto convencionales.

MANEJO

- Las superficies a pegar deben estar limpias, libres de aceite, grasa, pintura, polvo o cualquier otro contaminante que pueda interferir en la adherencia.
- Agite bien el pegamento antes de usarlo. Para mejor resultado, la temperatura de aplicación debe estar arriba de los 18°C (65°F).
- Aplique una cantidad suficiente y uniforme en las 2 superficies a unir, utilizando brocha, espátula o rodillo. Si utiliza pistola, rocíe una cantidad uniforme en ambas superficie. La capa ya seca debe ser de 1 a 1.5 mils.
- Permita que el adhesivo seque por lo menos **5 a 10 minutos**, dependiendo de la temperatura ambiente porque cualquier residuo de solvente atrapado en la línea de unión puede causar ataque de solvente sobre los materiales pegados.
- Después una las superficies aplicando presión, preferentemente con rodillo pesado o golpeando con martillo la superficie para asegurar un contacto intimo y lograr la máxima adherencia.
- La unión a temperatura ambiente no debe exceder de **15 minutos** de tiempo abierto



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad

300 - 700 cps
 Viscometer Brookfield DVE, Mod.
 LVT, speed 50 RPM, Spindle #62,
 25 °C

Peso por galón

7.0 Lbs/Gal

% de sólidos

18 a 21%

Color

Amarillo pálido

Cubrimiento

400 ft²/gal

Punto de inflamación

<6.66 °C - 20 °F

Tipo

Resinas de policloropreno

Tiempo abierto

5 - 30 minutos

Adelgazador

QB-7501

Vida anaquel

365 días en contenedor cerrado

Resistencia al calor

<250 °F

Temp. de almacenamiento

15 a 27 °C (60 a 80 °F)

BENEFICIOS



FUERTE
ADHESIÓN



SECADO
RÁPIDO



ROCIABLE
(USO DE PISTOLA)

PRESENTACIÓN COMERCIAL



5 Gal



3.785 lts
(4 UNIDADES)



0.945 lts
(12 UNIDADES)



0.473 lts
(12 UNIDADES)



0.237 lts
(12 UNIDADES)



0.118 lts
(12 UNIDADES)

QB-7520

CONTACTACK

ADHESIVO DE CONTACTO USO GENERAL

EQUIPO DE APLICACIÓN SUGERIDO

Pistola de mano

Binks No. 18 with 66SD air cap. 63-C fluid tip and 63-A needle. DeVilbiss JGA-502, MB-4039-45 air cap, AV-601FF fluid tip and JG-402FF needle; or AV-601FX air cap and JG-402 FX needle.

Automática

Binks no. 61 with 66SD air cap. 63-C fluid tip and 463-A needle. DeVilbiss AGB-501 with same spray assembly as JGA-502 (above)

ALMACENAMIENTO

- Para una máxima vida de anaquel, almacene el material en un lugar seco y fresco y mantenga el contenedor herméticamente cerrado.
- Almacénese a temperaturas de 60 a 80 °F (15 a 27 °C).
- La disminución en la temperatura de almacenamiento provocará un incremento de viscosidad temporal.
- Vigile la rotación de sus existencias bajo el sistema de “primeras entradas - primeras salidas”.



PRECAUCIÓN

Extremadamente flamable, tóxico.

Contiene vapores peligrosos. **Los vapores se pueden incendiar explosivamente.** Provea una buena ventilación para evitar la formación de vapores acumulados.

No fumar en áreas cercanas a este producto.

Mantenga lejos del calor, flamas abiertas y chispazos. Apague todas las flamas y pilotos y apague todos los motores y equipo eléctricos que no estén protegidos contra emisión de chispas (non explosion proof), así como todas las posibles fuentes de ignición durante el uso del adhesivo y hasta que los vapores se hallan disipado.

Evite la respiración prolongada y repetida de los vapores.

Cierre perfectamente el depósito después de usarlo.

Contiene hidrocarburos alifáticos, tolueno y cetonas.

NOTA IMPORTANTE:

Nuestras recomendaciones en el uso de este producto, están basadas en pruebas de laboratorio que dan punto óptimo de seguridad, así como en el gran cuidado puesto al seleccionar las materias primas y el proceso de elaboración, sin embargo, debido a que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no existe garantía explícita o implícita para tal uso o efectos imprevistos por dicho uso, así como para los resultados obtenidos, manejo y posesión, por lo que el fabricante categóricamente declina en responsabilidad alguna.

PPI-PO-IYD-002-F4

